

# MG MIOFOL®

## 150A

Miofol® 150A est un film aluminium réfléchissant résistant à la vapeur, renforcé par un tissu en polypropylène. La surface de l'aluminium réfléchit le rayonnement thermique, ce qui contribue à une meilleure résistance thermique.

### Utilisation

Miofol® 150A est utilisé comme membrane étanche à la vapeur dans les constructions de façades et de toitures. Le film aluminium est appliqué sur le côté chaud (généralement l'intérieur) de la construction en combinaison avec une cavité de 20 mm. La réflexion de la chaleur rayonnante augmente la résistance à la chaleur. Le Miofol® 150A est renforcé par un tissu en polypropylène, ce qui permet au film de résister à des charges mécaniques élevées, y compris pendant le transport d'éléments préfabriqués.

### Avantages

- ✓ Résistant aux vapeurs
- ✓ Réflexion
- ✓ Isolation avec cavité d'air
- ✓ Résistance à la traction et à la déchirure extrêmement élevée
- ✓ Disponible avec bande intégrée (plus)
- ✓ Économie d'énergie

Description	Largeur	Longueur	Code article	Code EAN	Quantité	Poids
Miofol® 150A	1,50 m	50 m	6715015000	8714672003321	22 rouleau / palette	12 kg
	3,00 m	50 m	6715030000	8714672000016	22 rouleau / palette	23 kg



Pour les murs



Pour toiture



Pour les sols



Imperméable à la vapeur



Imperméable à l'eau



Réfléchissant sur un côté

### Spécifications du produit

Durée d'exposition aux UV  
**2 mois**

Résistance à la température  
**-20°C / +80°C**

Résistance relative à l'humidité  
**Sd > 130 m**

Émissivité  
**0,05**

Résistance à la déchirure du clou longueur initiale  
**405 N**

Résistance à la déchirure du clou, initiale transversale  
**430 N**

Résistance initiale à la traction dans le sens longitudinal  
**400 N / 50 mm**

Résistance initiale à la traction direction transversale  
**400 N / 50 mm**

Valeur R (à cavité de 20 mm)  
**0,57 m² K / W**

Perméabilité à la vapeur d'eau  
**0,18 g / m² / jour**

Poids  
**150 gr / m²**

Étanchéité  
**W1**

Classe feu  
**F**

Allongement à la rupture dans le sens longitudinal  
**15 %**

Allongement à la rupture dans le sens transversal  
**18 %**



# MG MIOFOL®

## 150A

### Mode d'emploi

Appliquez Miofol® 150A sur le côté chaud (principalement l'intérieur) de la construction du toit et de la façade. La face réfléchissante de la feuille doit être appliquée vers la cavité. Fixez le film à la structure sous-jacente à l'aide d'agrafes. Respectez un chevauchement de 100 mm aux recouvrements horizontaux et verticaux. Pour une construction optimale étanche à la vapeur, nous vous recommandons d'étanchéifier les fixations, les recouvrements, les raccords et les évidements à l'aide de notre gamme VASTR®.



### Autres suggestions de produits

#### Tyvek®

Bande adhésive  
FlexWrap



#### MG VASTR®

Bande adhésive  
en aluminium



#### MG VASTR®

Bande adhésive  
Butyle



#### MG VASTR®

Bande adhésive  
Totale



### Description

Tyvek® Bande adhésive FlexWrap

VASTR® Bande adhésive en aluminium

VASTR® Bande adhésive Butyle

VASTR® Bande adhésive Totale

VASTR® Bande adhésive Totale

VASTR® Bande adhésive Totale

### Largeur

60 mm

75 mm

30 mm

60 mm

100 mm

60 mm

### Longueur

10 m

25 m

20 m

25 m

25 m

25 m

### Code article

8106001000

8107502502

8103002000

8106002502

8110002501

8106002501

### Code EAN

5450208029771

8714672002638

8714672005233

8714672000474

8714672000481

8714672999884

### Quantité

3 rouleaux / boîte

16 rouleaux / boîte

8 rouleaux / boîte

10 rouleaux / boîte

6 rouleaux / boîte

10 rouleaux / boîte



## VIDÉO D'INSTRUCTIONS

Vous ne savez pas vraiment comment utiliser au mieux Miofol® 150A ? Scannez le code QR et visualisez nos vidéos d'instructions.



Tous nos produits sont exclusivement destinés à servir de matériaux de construction. L'utilisateur de nos produits est donc censé connaître les principes de base de la physique du bâtiment, les normes de construction régionales applicables et les réglementations nationales officielles en matière de construction. Meuwissen Gerritsen B.V. et/ou ses employés ne sont pas responsables des dommages résultant d'une utilisation (négligente ou incorrecte) de nos produits.



MEUWISSEN GERRITSEN

INFO@MG-BOUW.COM

+31 (0)23 - 303 28 08

MG-BOUW.COM