

Le TAFTEX® GF-140 est un Membrane technique pour la construction renforcé. Grâce à son armature solide stabilisée aux UV, TAFTEX® GF-140 conserve sa résistance pendant une très longue période. La microperforation et la densité des perforations assurent le Barrage contre les fuites/ inondations tout en maintenant la perméabilité à la vapeur.

Utilisation

Le TAFTEX® GF-140 est utilisé comme couche extérieure perméable à la vapeur d'eau dans les façades. La micro-perforation unique permet à l'humidité de la construction, sous forme de vapeur, de s'écouler à l'extérieur. Le TAFTEX® GF-140 est également utilisé comme film de vitrage temporaire pour l'étanchéité des ouvertures de la façade pendant la construction.

Avantages

- ✓ Bassin versant
- ✓ Perméable à la vapeur
- ✓ Résistance à la traction et à la déchirure extrêmement élevée
- ✓ Résistant aux produits chimiques
- ✓ Translucide

Description	Largeur	Longueur	Code article	Code EAN	Quantité	Poids
TAFTEX® GF-140	1,50 m	50 m	1415014000	8719128000244	20 rouleaux / palette	11 kg



Pour façade



Maximum 2 mois résistant aux UV



Résistant jusqu'à 80°



Perméable à la vapeur



Rétention d'eau

Spécifications du produit

Durée d'exposition aux UV 2 mois	Résistance à la température -20°C / +80°C			
Résistance relative à l'humidité Sd 0,1 m				
Résistance à la déchirure du clou longueur initiale 170 N				
Résistance à la déchirure du clou, initiale transversale 180 N				
Résistance initiale à la traction dans le sens longitudinal 250 N / 50 mm				
Résistance initiale à la traction direction transversale 250 N / 50 mm				
Allongement à la rupture dans le sens longitudinal 20 %				Perméabilité à la vapeur d'eau 211 gr / m² / jour
Allongement à la rupture dans le sens transversal 20 %		Poids 140 gr / m²	Étanchéité W2	Classe feu F

MG TAFTEX®

GF-140

Mode d'emploi

Le TAFTEX® GF-140 est microperforé et doit donc être mis en œuvre à l'abri des surfaces durs. Dans les façades avec un support souple, par exemple de la laine minérale, le TAFTEX® GF-140 peut être appliqué directement sur le support souple. Le TAFTEX® GF-140 doit être appliqué sur le toit. Pour les recouvrements, respectez un minimum de 150 mm et un maximum de 200 mm. Appliquez le film sur la structure à l'aide d'agrafes ou de boutonnières. Appliquez toujours le TAFTEX® GF-140 de manière lisible depuis l'extérieur. Collez du ruban adhésif sur les agrafes, les coutures et les recouvrements à l'aide de TAFTEX® membrane adhésif. Scellez les pénétrations et les connexions de manière étanche au vent et à l'eau à l'aide du ruban VASTR® Butyl ou du ruban Tyvek® FlexWrap. Pour un barrage contre les fuites/inondations et une durée de vie optimale, le ruban VASTR® Butyl doit être appliqué sous la tanche.



Autres suggestions de produits

MG TAFTEX®

Bande adhésive film



Tyvek®

Bande adhésive FlexWrap



MG VASTR®

Bande adhésive Butyle



MG VASTR®

Bande adhésive Totale



Description

TAFTEX® Bande adhésive film

Tyvek® Bande adhésive FlexWrap

VASTR® Bande adhésive Butyle

VASTR® Bande adhésive totale (noir)

VASTR® Bande adhésive totale (noir)

Largeur

50 mm

60 mm

30 mm

60 mm

100 mm

Longueur

25 m

10 m

20 m

25 m

25 m

Code article

1500502500

8106001000

8103002000

8106002502

8110002501

Code EAN

8719128000183

5450208029771

8714672005233

8714672000474

8714672000481

Quantité

10 rouleaux / boîte

3 rouleaux / boîte

8 rouleaux / boîte

10 rouleaux / boîte

6 rouleaux / boîte



VIDÉO D'INSTRUCTIONS

Vous ne savez pas vraiment comment utiliser au mieux TAFTEX® GF-140 ? Scannez le code QR et visualisez nos vidéos d'instructions.



Tous nos produits sont exclusivement destinés à servir de matériaux de construction. L'utilisateur de nos produits est donc censé connaître les principes de base de la physique du bâtiment, les normes de construction régionales applicables et les réglementations nationales officielles en matière de construction. Meuwissen Gerritsen B.V. et/ou ses employés ne sont pas responsables des dommages résultant d'une utilisation (négligente ou incorrecte) de nos produits.



MEUWISSEN GERRITSEN

INFO@MG-BOUW.COM

+31 (0)23 - 303 28 08

MG-BOUW.COM